

COMPARATIF DES MASTICS GSW

*SOURCE: www.greenstuffworld.com

NOM	TYPE	TEMPS DE TRAVAIL	TEMPS DE DURCISSEMENT	MODE DE TRAVAIL	SOLUBLE	ETAT APRÈS DURCISSEMENT	COLLANT	FONCTION PRINCIPALE
GREEN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Alcohol	Flexible	Très haut	Modeller
GREEN STUFF + MILLIPUT STANDARD	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Eau / Alcohol	Semi-Flexible y Semi-Rigide	Moyen	Modeller
PRO CREATE	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Alcohol	Flexible	Haut	Modeller
BROWN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Alcohol	Dur & Rigide	Haut	Modeller
BROWN STUFF + GREEN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Alcohol	Dur	Haut	Modeller
MAXX PUTTY	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Eau / Alcohol	Rigide & Fragile	Bas	Modeller / Sculpter / Terrain
MILLIPUT STANDARD	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Eau / Alcohol	Rigide & Fragile	Bas	Modeller / Sculpter
MILLIPUT WHITE	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Eau / Alcohol	Rigide & Fragile	Bas	Modeller / Sculpter
MILLIPUT BLACK	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Eau / Alcohol	Rigide & Fragile	Bas	Modeller / Sculpter
MILLIPUT STANDARD + PLASTELINE	Epoxy	180 min.	8-24 h.	Vaseline / Poudre de Talc	Eau / Alcohol	Rigide & Fragile	Bas	Scenery / Terrain
MAGIC SCULPT	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Eau / Vaseline / Poudre de Talc	Eau / Alcohol	Rigide & Fragile	Bas	Modeller / Sculpter
SUPER SCULPEY BEIGE	Polymère	Toujours	15 min. Oven 150°C	Vaseline / Poudre de Talc	White Spirit	Rigide & Fragile	Très bas	Modeller / Sculpter
SUPER SCULPEY MEDIUM	Polymère	Toujours	15 min. Oven 150°C	Vaseline / Poudre de Talc	White Spirit	Rigide & Fragile	Très bas	Modeller / Sculpter
SCULPEY ORIGINAL	Polymère	Toujours	15 min. Oven 150°C	Vaseline / Poudre de Talc	White Spirit	Rigide & Fragile	Très bas	Modeller / Sculpter
FIMO	Polymère	Toujours	15 min. Oven 150°C	Vaseline / Poudre de Talc	White Spirit	Rigide & Fragile	Très bas	Modeller / Sculpter
DAS	Acrilique	30 min.	3-24 h.	Eau	Eau	Rigide & Fragile	Très bas	Scenery / Terrain
GREEN PUTTY	Acrilique	5 min.	1 h.	Eau	Eau	Rigide	Très haut	Comblar les lacunes et les joints

NOTES:

- "Fonction principale" n'implique pas qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour d'autres utilisations, bien qu'elles ne puissent pas être utilisées pour tout.
- "Mode de travail" fait référence au fait qu'il peut être utilisé pour travailler sans coller aux outils ou pour lisser la surface alors qu'elle est encore fraîche.
- "Soluble" fait référence à la substance qui dissout le matériau, mais pas toujours complètement.
- Ce tableau comparatif est uniquement à titre indicatif et pour comparer les propriétés générales de différents mastics.
- Il est nécessaire de consulter une description détaillée de chacun pour bien comprendre leurs propriétés et leurs possibilités particulières.

GREEN STUFF WORLD SL

Tel: +34 965 14 51 07 • support@greenstuffworld.com

www.greenstuffworld.com

Alicante - Spain