

GSW PUTTIES VERGLEICH

*QUELLE: www.greenstuffworld.com

NAME	ART	ARBEITSZEIT	GESAMTHÄRTUNGSZEIT	ARBEITSWEISE	LÖSLICH	ZUSTAND NACH DEM AUSHÄRTEN	KLEBRIGKEIT	HAUPTFUNKTION
GREEN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Alkohol	Klebrig	Sehr hoch	Modell
GREEN STUFF + MILLIPUT STANDARD	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Wasser / Alkohol	Halbgummiartig und halbstar	Mittel	Modell
PRO CREATE	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Alkohol	Klebrig	Hoch	Modell
BROWN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Alkohol	Hart & steif	Hoch	Modell
BROWN STUFF + GREEN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Alkohol	Hart	Hoch	Modell
MAXX PUTTY	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Wasser / Alkohol	Steif und spröde	Niedrig	Modell / Bildhauern / Terrain
MILLIPUT STANDARD	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Wasser / Alkohol	Steif und spröde	Niedrig	Modell / Bildhauern
MILLIPUT WHITE	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Wasser / Alkohol	Steif und spröde	Niedrig	Modell / Bildhauern
MILLIPUT BLACK	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Wasser / Alkohol	Steif und spröde	Niedrig	Modell / Bildhauern
MILLIPUT STANDARD + PLASTILIN	Epoxy	180 min.	8-24 h.	Vaseline / Talkpuder	Wasser / Alkohol	Steif und spröde	Niedrig	Landschaft/ Terrain
MAGIC SCULPT	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Wasser / Vaseline / Talkpuder	Wasser / Alkohol	Steif und spröde	Niedrig	Modell / Bildhauern
SUPER SCULPEY BEIGE	Polymer	Unbestimmt	15 min. Ofen 150°C	Vaseline / Talkpuder	White Spirit	Steif und spröde	Sehr niedrig	Modell / Bildhauern
SUPER SCULPEY MEDIUM	Polymer	Unbestimmt	15 min. Ofen 150°C	Vaseline / Talkpuder	White Spirit	Steif und spröde	Sehr niedrig	Modell / Bildhauern
SCULPEY ORIGINAL	Polymer	Unbestimmt	15 min. Ofen 150°C	Vaseline / Talkpuder	White Spirit	Steif und spröde	Sehr niedrig	Modell / Bildhauern
FIMO	Polymer	Unbestimmt	30 min. Ofen 110°C	Vaseline / Talkpuder	White Spirit	Steif und spröde	Sehr niedrig	Modell / Bildhauern
DAS	Acryl	30 min.	3-24 h.	Wasser	Wasser	Steif und spröde	Sehr niedrig	Landschaft/ Terrain
GREEN PUTTY	Acryl	5 min.	1 h.	Wasser	Wasser	Steif	Sehr hoch	Lücken und Fugen füllen
FOAM CLAY	Acryl	24 h.	24-48 h.	Wasser	Wasser	Klebrig	Mittel	Modell / Bildhauern / Terrain / Lücken

HINWEISE:

- "Hauptfunktion" bedeutet nicht, dass es nicht für andere Zwecke verwendet werden kann, obwohl es nicht für alles verwendet werden kann.
- "Arbeitsweise" bezieht sich auf die Tatsache, dass damit gearbeitet werden kann, ohne an Werkzeugen zu haften, oder um die Oberfläche zu glätten, solange sie noch frisch ist.
- "Löslich" bezieht sich darauf, welche Substanz das Material auflöst, wenn auch nicht immer vollständig.
- Diese Vergleichstabelle dient nur zur Orientierung und zum Vergleich der allgemeinen Eigenschaften verschiedener Kitten.
- Es ist notwendig, eine detaillierte Beschreibung jedes einzelnen zu konsultieren, um ihre Eigenschaften und besonderen Möglichkeiten vollständig zu verstehen.

GREEN STUFF WORLD, S.L.

Tel: +34 965 14 51 07 - support@greenstuffworld.com

Alicante - Spain

www.greenstuffworld.com