

COMPARATIVA MASILLAS GSW

*FUENTE: www.greenstuffworld.com

NOMBRE	TIPO	TIEMPO DE TRABAJO	TIEMPO DE CURADO	FORMA DE TRABAJO	SOLUBLE	ESTADO DESPUÉS DE ENDURECER	PEGAJOSIDAD	USO PRINCIPAL
GREEN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Alcohol	Flexible	Muy alto	Modelar
GREEN STUFF + MILLIPUT STANDARD	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Agua / Alcohol	Semi-Flexible y Semi-Rigido	Medio	Modelar
PRO CREATE	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Alcohol	Flexible	Alto	Modelar
BROWN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Alcohol	Duro y Rigido	Alto	Modelar
BROWN STUFF + GREEN STUFF	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Alcohol	Duro	Alto	Modelar
MILLIPUT STANDARD	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Agua / Alcohol	Rigido y Quebradizo	Bajo	Modelar / Esculpir
MILLIPUT WHITE	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Agua / Alcohol	Rigido y Quebradizo	Bajo	Modelar / Esculpir
MILLIPUT BLACK	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Agua / Alcohol	Rigido y Quebradizo	Bajo	Modelar / Esculpir
MILLIPUT STANDARD + PLASTILINA	Epoxy	180 min.	8-24 h.	Vaselina / Polvo de talco	Agua / Alcohol	Rigido y Quebradizo	Bajo	Escenografía / Terreno
MAGIC SCULPT	Epoxy	90 min.	8-24 h.	Agua / Vaselina / Polvo de talco	Agua / Alcohol	Rigido y Quebradizo	Bajo	Modelar / Esculpir
SUPER SCULPEY BEIGE	Polimérico	Indefinido	15 min. Horno 150°C	Vaselina / Polvo de talco	White Spirit	Rigido y Quebradizo	Muy bajo	Modelar / Esculpir
SUPER SCULPEY MEDIUM	Polimérico	Indefinido	15 min. Horno 150°C	Vaselina / Polvo de talco	White Spirit	Rigido y Quebradizo	Muy bajo	Modelar / Esculpir
SCULPEY ORIGINAL	Polimérico	Indefinido	15 min. Horno 150°C	Vaselina / Polvo de talco	White Spirit	Rigido y Quebradizo	Muy bajo	Modelar / Esculpir
FIMO	Polimérico	Indefinido	30 min. Horno 110°C	Vaselina / Polvo de talco	White Spirit	Rigido y Quebradizo	Muy bajo	Modelar / Esculpir
DAS	Acrílico	30 min.	3-24 h.	Agua	Agua	Rigido y Quebradizo	Muy bajo	Escenografía / Terreno
GREEN PUTTY	Acrílico	5 min.	1 h.	Agua	Agua	Rigido	Muy alto	Rellenar juntas y huecos

NOTAS:

- "Uso principal" no implica que no se pueda usar para otros propósitos, aunque bien no se pueda usar para todo.
- "Forma de trabajo" se refiere a que se pueda usar sin que se pegue a las herramientas o para alisar superficies mientras siga fresca.
- "Soluble" se refiere a que sustancias pueden disolver el material, aunque no siempre completamente.
- Esta tabla comparativa es solo para guiarse y para comparar las propiedades generales de las distintas masillas.
- Es necesario consultar la descripción de cada una para tener una buena comprensión de propiedades y posibilidades particulares.

GREEN STUFF WORLD SL

Tel: +34 965 14 51 07 • support@greenstuffworld.com

www.greenstuffworld.com

Alicante - Spain